

# 羟丙甲纤维素分子量和分子量分布在溶蚀依赖型骨架系统中

## 对药物释放稳定性的影响

Divaya Tewari, Yuda Zong, Weldon W. Harcum, Chris Hood, Thomas Dürig

### 引言

羟丙甲纤维素 (HPMC) 是一种全能型的缓控释聚合物, 被广泛应用于缓控释制剂中。通常来说, 高分子量 (MW) 规格适用于高水溶性药物, 该类药物的释放控制主要是药物通过溶胀凝胶层的扩散。而低分子量的规格适用于低水溶性药物, 这类药物通过骨架的溶蚀达到有效的药物释放 (表 1)。

规格	粘度 2% (CPS)	分子量 (kDa)	主要的释放机制
K 100M Pharm	100,000	1150	溶胀 / 扩散
K15M Pharm	15,000	750	溶胀 / 扩散
K4M Pharm	4,000	500	溶胀 / 扩散 / 溶蚀
K 100 LV Pharm	100	120	溶蚀

表 1. 市售 Benecel™ HPMC 的规格

由于市售的分子量规格相对有限, 处方开发者经常不得不将不同分子量规格混合使用来调节释放曲线, 以达到特定的治疗目的, 并适应在日常工作中遇到的各种药物的溶解性 (图 1a)。




图 1a. Benecel HPMC 有限的中间分子量规格

当采用混合来达到中间分子量以及相应的释放行为时, 会产生诸多问题, 其中包括释放曲线的差异增大和可预测性差。生产定制规格分子量的 HPMC, 以填补当前的空白, 并消除混合的需要 (图 1b)。




图 1b. 定制规格 Benecel HPMC 的释放曲线

本文对比研究了 2 个中间分子量规格的 HPMC ( Benecel HPMC K1500 PH PRM 和 Benecel HPMC K750 PH PRM ) 和由高与低分子量规格的 HPMC 混合而成的同等粘度的混合物所制备的骨架片的释放行为。选择格列吡嗪 (水中溶解度 37.2 mg/L) 和卡马西平 (水中溶解度 17.7mg/L) 两种低水溶性的药物开展本研究。

## 实验方法

25% 格列吡嗪 (GLIP)，30% 聚合物和 44.5% 微晶纤维素置于高剪切混合机中进行湿法制粒，批量为 1kg。干燥，整粒，加入 0.5% 的硬脂酸镁进行润滑，使用装有 AIM-Metropolitan Computing 公司的数据采集系统的 Manesty Beta Press 进行压片，得到 400 mg 的片剂。在含 0.5% 吐温 80 的 pH 7.5 磷酸缓冲液中，使用装置 I 法进行溶出检测。

66.7% 卡马西平与 2% HPC EF 置于低剪切混合机中进行湿法制粒后，加入 30% 的聚合物，0.8% 微晶纤维素和 0.5% 硬脂酸镁用上述压片机进行直接压片，得到 600mg 卡马西平片剂。在 1% 十二烷基硫酸钠水溶液中使用装置 I 法进行溶出检测。

## 材料

1. 格列吡嗪，Ria International, NJ。
2. 卡马西平，Ria International, NJ。
3. Benecel 羟丙甲纤维素 ( HPMC ) ， Ashland Incorporated, Wilmington, DE。
4. HyQual\* 硬脂酸镁，NF, Mallinckrodt Inc., a Division of Tyco International, St. Louis, MO。

## 结果与讨论

定制规格 Benecel HPMC 制备的格列吡嗪片和同等粘度的 Benecel HPMC K4M 和 K100LV 的混合物制备的格列吡嗪片的溶出曲线见图 2。重复批次的 Benecel HPMC K1500 PH PRM 所得到的释放曲线几乎完全重合， $t_{50\%}$  为 12 小时，各时间点的标准偏差小于 5%。同等粘度的 Benecel HPMC K4M 和 K100LV 的混合物制备的格列吡嗪片的释放更慢，差异性更大， $t_{50\%}$  为 15 - 18 小时，各时间点的标准偏差达到 15%。使用 Benecel HPMC K750 PH PRM 所制备的处方有着相同的明显趋势( 图 2 )。

重复批次的新 Benecel HPMC K750 PH PRM 所得到的卡马西平片剂也显示出稳定的释放曲线， $t_{50\%}$  为 9 小时，各时间点的标准偏差小于 5% ( 图 3 )。然而，同等粘度的 Benecel HPMC K4M 和 K100LV 的混合物制备的片剂的释放曲线差异性大， $t_{50\%}$  为 8 - 12 小时，各个时间点的标准偏差达到 7%。




图 2. 使用 Benecel HPMC K750 PH PRM 制备格列吡嗪片的释放曲线




图 3. 使用 Benecel HPMC K750 PH PRM 制备卡马西平片的释放曲线

对于亲水骨架聚合物，溶蚀速率变化根据分子量的变化呈现非线性负相关：

$$\text{溶蚀} - \text{速率} = KM_n^{-a}$$

此外，相反的关系适用于骨架溶胀，如：聚合物溶解度随着分子量增加而增加，直到达到分子量的阈值 ( 1 )。然而，如图 2、3 和表 2 所示，除了平均分子量，分子量分布也对骨架的溶蚀和溶胀产生重要影响。在双峰分布的 HPMC 混合物中，高分子量 ( Benecel HPMC K4M Pharm ) 部分占主导地位，导致更慢的释放。另外，双峰分布的混合物的差异性比单峰 Benecel HPMC K1500 PH PRM 和 K750 PH PRM 更大。

	粘度 (cps)	Mw ( X10 <sup>5</sup> Da )	多分散性指数
混合物	250	2.25	5.99
	750	3.28	7.98
	1500	4.10	6.52
定制规格	250	1.96	3.55
	750	2.53	4.16
	1500	2.96	3.96

表 2. 混合物和新规格 Benecel HPMC 的分子量分布

## 结论

单峰定制规格分子量的 Benecel HPMC 与同等粘度的双峰混合物的表现根本不同。使用同等粘度的 HPMC 混合物的骨架片有明显更高的差异性，并且释放曲线由高分子量的成分主导。因此，单峰定制规格的 Benecel HPMC 可能是开发更加稳健的和可预测的缓释骨架片的有力工具。

## 参考文献

1. Brady, Dürig, and Shang. Polymer Properties and Characterization pp 211, in Developing Solid Dosage Forms: Pharmaceutical Theory and practice. Elsevier, 2009.